

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW304

样品名称: 粉刷石膏底层

Sample Name

委托单位: 北京环华盛昌商贸有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

150002283084

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW304		1页 共2页	
样品名称	粉刷石膏底层	检验类别	委托检验	
委托单位	北京环华盛昌商贸有限公司	商标		
生产单位	北京环华盛昌商贸有限公司	等级	Sec.	
生产日期	是是沒有理學	样品编号		
来样日期	2016年04月28日	规格型号	表記	
样品数量	10kg	样品状态	粉状	
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》			
检验项目	1. 抗压强度 2. 抗折强度 3. 拉伸粘结强度			
检验结论	*经检验,送检样品的抗压强度、抗折强度、拉伸粘结强度的检验结果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层抹灰石膏的技术指标要求。* 签发日期: 2016 年 05 月 26 日			
备注:(此处室台)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

编

制:

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604BW304

第2页 共2页

A COMPA	THAT WATER	1-40-	第 2 贝 共 2 贝	
序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗压强度/MPa	≥4.0	5.6	合格
2	抗折强度/MPa	≥2.0	2.2	合格
3	拉伸粘结强度/MPa	≥0.4	0.41	合格
TATH	TAID HOLD TAIN	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		BU WOLLT

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.40。

