



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC255

样品名称:	609天60底层石膏 60天60千天60千天
Sample Name	
受检单位:	北京永鑫智远科技发展有限公司
Client	
检验类别:	一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
Test Type	はよりるようもようからはこうようかるようと

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC255		第1页共2页			
产品名称	底层石膏 15000000000000000000000000000000000000	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京永鑫智远科技发展有限公司	生产日期			
生产单位	北京永鑫智远科技发展有限公司	规格型号	干粉型		
抽样地点	企业成品库房	商标			
抽样人	陈嘉宇 王明轩 1000	等级	Hanne H		
抽样日期	2016年01月30日	抽样数量	20kg		
样品状态	粉狀,无结块	抽样基数	St. St.		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
检验项目	1. 抗析强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度				
检验结论	签发日期: 2016 年 <b>93</b> 月 20 日 (检验测试章)				
备注:(此处空自)					

批准:

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC255

第2页 共2页

Annual Control of the				
序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗折强度/MPa	≥2.0	2.78	の合格の日
2	抗压强度/MPa	≱4.0	6.00	合格
3	拉伸粘结强度/MPa	≥0.4	0.42	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.40。