



20

(2009)建材质监认字(24)号

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201208AC018

样品名称: 岩棉复合板

Sample Name

受检单位: 大城县华鸿防火材料厂

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2009003084M

(2009)建材质监认字(24)号

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201208AC018

第 1 页 共 2 页

产品名称	岩棉复合板	检验类别	抽样检验
受检单位	大城县华鸿防火材料厂	产品批号	——
生产单位	大城县华鸿防火材料厂	生产日期	2012 年 07 月
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	陈嘉宇 苏亮	规格型号	(1200×600×60) mm
抽样日期	2012 年 08 月 07 日	抽样数量	8 块
样品状态	复合夹芯材料	抽样基数	20m ³
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》 GB/T 25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》		
检验项目	1. 芯材的纤维平均直径、渣球含量、密度、导热系数、燃烧性能、热荷重收缩温度、有机物含量、憎水率 2. 整板的压缩强度		
检验结论	*经检验，抽检样品的芯材的纤维平均直径、渣球含量、密度、导热系数、燃烧性能、热荷重收缩温度、有机物含量、憎水率的检验结果符合标准 GB/T 11835-2007 中板的密度等级 (101-160) kg/m ³ 的技术指标要求；整板的压缩强度的检验结果符合标准 GB/T 25975-2010 中的技术指标要求。*		
		签发日期：2012 年 09 月 26 日 (检验测试章)	
备注：(此处空白)			

批 准:

段 策

审 核:

王 斐 帆

编 制:

王 明 辉



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201208AC018

第 2 页 共 2 页

序号		检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	芯材	纤维平均直径/ μm	≤ 7.0	5.2	合格
2		渣球含量(粒径大于0.25mm)/%	≤ 10.0	8.5	合格
3		密度/(kg/m^3)	101~160	120	合格
4		导热系数(平均温度 $70 \pm 1.5^\circ\text{C}$), $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	≤ 0.043	0.041(平均温度 70.00°C)	合格
5		燃烧性能	不燃材料	不燃材料(A级)	合格
6		热荷重收缩温度/ $^\circ\text{C}$	≥ 600	600	合格
7		有机物含量/%	≤ 4.0	3.3	合格
8		憎水率/%	≥ 98.0	98.7	合格
9	整板	压缩强度/ kPa	≥ 40	42	合格
(以下空白)					
备注:(此处空白)					



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼
(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

电话: 010-51164723

邮编: 100024

说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。
Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): <http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com

