

存档



2012003084M

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201504AC186

DMTC

样品名称: DS 地面砂浆

Sample Name

受检单位: 北京金巢佳业建筑材料有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC186

第 1 页 共 2 页

产品名称	DS 地面砂浆	检验类别	抽样检验
受检单位	北京金巢佳业建筑材料有限公司	生产日期	—
生产单位	北京金巢佳业建筑材料有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	金巢
抽 样 人	陈嘉宇 张攀	等 级	DS-M20
抽样日期	2015 年 04 月 15 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	DB11/T 696-2009 《干混砂浆应用技术规程》		
检验项目	1. 保水率 2. 强度 (抗压强度) 3. 凝结时间		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的保水率、强度 (抗压强度)、凝结时间的检验结果符合标准 DB11/T 696-2009 中 M20 普通地面砂浆的技术指标要求。</p> <p>*</p>		
备注: (此处空白)	<p>签发日期: 2015 年 06 月 03 日</p> <p>(检验测试章)</p>		

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC186

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (M20 普通 地面砂浆)	检验结果	单项结论
1	保水率, %		≥60	88	合格
2	强度, MPa	抗压强度	≥20.0	22.8	合格
3	凝结时间, h		3~8	4.2	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉: 水=1: 0.14。					

