

报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW111

样品名称: 浮雕骨料

Sample Name

委托单位: 北京双宏兴达涂料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW111

第1页共2页

1.0 Stu 2/4	2017031	しているこれに	1 2 7 1 2		
样品名称	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	检验类别	委托检验		
委托单位	北京双宏兴达涂料厂	商品	路路		
生产单位	北京双宏兴达涂料厂	等。级			
生产日期	经验税	样品编号	認為		
来样日期	2014年09月04日	规格型号	Want of		
样品数量	5kg 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	样品状态	粘稠液体		
检验依据	JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》				
检验项目	1,容器中状态 2. 施工性 3. 涂料低温贮存稳定性 4. 涂料热贮存稳定性 5. 初期干燥抗裂性 6. 干燥时间 7. 耐冲击性 8. 粘结强度				
检验结论	*经检验,送检样品的容器中;涂料热贮存稳定性、初期干燥抗裂的检验结果符合标准,JG/T 24-2000	性、干燥时间、耐冲中 W型 (外用)的:	击性、粘结强度		
HARRY		本学	验测试章)。		
备注:(此处	極利からなからないからなから	42424	《新日本》		

批



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW111

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论
踏	容器中状态		搅拌后无结块, 呈均匀状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	持合
22	1973年		喷涂无困难	喷涂无困难	等會
	涂料低温贮存稳定性		3次试验后,无结块、 凝聚及组成物的变化	无结块、凝聚及 组成物的变化	符合
	涂料热贮存稳定性		1 个月试验后, 无结块、霉变、凝聚及组成物的变化	无结块、霉变、 凝聚及组成物的 变化	12.00 m
134	初期干燥抗裂性		元梨紋	天製象	200
6	干燥时间 (麦干), h			2.0	合格
			涂层无裂纹、剥落及 明显变形	涂层无裂纹、剥 落、无明显变形	
12 m	粘结强 度,MPa	标准状态	≥0.70	0.77	金格
認		浸水层	≥0.50	0.55	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

