

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW109

## 

样品名称:	轻质隔墙条板
Sample Name	
委托单位: Client	江苏达龙新型材料有限公司
检验类别: Test Type	委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料 电技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW109

第1页 共4页

	The state of the s		The state of the s
样品名称	轻质隔墙条板	检验类别	委托检验
委托单位	江苏达龙新型材料有限公司	商标	达龙
生产单位	江苏达龙新型材料有限公司	等级	1953/1959
生产日期	1.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1	样品编号	(2) 5 11 11 12 20 20
来样日期	2013年05月03日	规格型号	(2950×600×100) mm
样品数量	14015月175月1	样品状态	板状, 外观宽好
检验依据	JG/T 169-2005《建筑隔墙用轻》 GB 8624-1997《建筑材料燃烧》	The second secon	
检验项目	1. 外观质量 2. 允许尺寸 5. 抗弯破坏荷载 6. 抗冲击位 9. 含水率 10. 软化系 12. 燃烧性能 13. 空气声	数 11. 赦急	A STATE OF THE PROPERTY OF THE
检验结论	*经检验,送检样品的外观 值、抗弯破坏荷载、抗冲击性 性(放射性比活度)、空气声隔 中 板厚 90mm 的 技术指标 JG/T 169-2005 中中等使用地区 合标准 GB8624-1997 中 A 級的	能、吊挂力、抗 声量的检验结果 要求; 含水率 的技术指标要求 技术指标要求。	压强度、软化系数、放射 符合标准 JG/T 169-2005 的检验结果符合标准 ;燃烧性能的检验结果符

备注:委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验

编



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW109

第2页 共4页

序号		检验项目	标准要求 (板厚 90mm)	检验结果	单项结论	
		被面外露筋纤;飞边毛刺;板 面泛霜;板的横向、纵向、厚 度方向贯通裂紋	九	2	合格	
	外观质量	板面裂缝, 长度 50mm - 100mm, 宽度 0.5mm - 1.0mm	<2 处/板	1	今格	
		蜂窝气孔, 长径 5mm - 30mm	≪3处/板	无	合格	
		缺 稜 掉 角 , 宽 度 × 长 度 10mm×25mm~20mm×30mm	≤2 处/板		合格	
2 尺寸		长度/mm	±5	-2 +3	合格	
		党度/mm	±2	-2 ~ +2	合格	
	允许	厚皮/mm		[] [] **I	合格	
	尺寸偏差	极面平整/mm	<b>≤</b> 2	1.6	合格	
		对角线差/mm	≤6	To (3)	合格	
		側向弯曲/mm	≤2.95 (L/1000)	2	合格	

备注: (此处空台)

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW109

第3页 共4页

序号	检验项目		检验项目 标准要求 (概算 90mm)		单项结论	
3	र्जा १	格度/ ( kg/m² )	<90	55	合格	
4	干燥率	と結伍/ (mm/m)	≤0.6	0.6	合格	
5	Court Court And	弯破坏荷载/ 极自重倍数	>1.5	1.6	合格	
6	据	冲击性能/次	25 000	6	合格	
7	吊挂力/N		>1000	1000	合格	
8	抗压强度/MPa		≥ 3.5	3.5	合格	
9	含水率/%		含水率/% (使用地区中等)		合格	
10	软化系数		>0.80	0.86	合格	
	,, 放射性(放射性比活度)		内照射指数 (I <sub>Ra</sub> ) ≤1.0	0.1	合格	
11		(实心板)	外照射指数 (Iγ) ≤1.0	0.3	合格	
12	燃烧	源升/℃ ≤50		9	合格	
	性能 (A	质量损失率/%	≤50	10	合格	
	级)	持续燃烧时间/s	≤20	0	合格	

备注: (此处空台)

### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AWI09

第4页 共4页

序号	号  检验项目				要求 90mm)		检验结	果	单项	结论
13	空气声的	B	>35			39		合格		
中心步	项率,Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630
協声	≵, dB	30.1	27.6	23.2	24.6	31	35.2	36.2	37.6	39.4
中心组	華, Hz	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
隔声	≵, dB	41	39.3	40.8	41.6	38.6	40	43.1	44.8	46.7
计权隔	場声量, Rw Rw(C: Ctr)=39(-1: 4) dp						1			

#### 试件的隔声特性曲线图



备注:空气声隔声量试验外分包。