



报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401BC157

样品名称:

硬泡聚氨酯复合保温板

Sample Name

受检单位: 北京市建筑工程研究院有限责任公司

Client

检验类别:

型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar (国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M (2012)建码质量以来(2)5

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401BC157

第1页共3页

The state of the s					
产品名称	硬泡聚氨酯复合保温板	检验类别	型式检验		
受检单位	北京市建筑工程研究院有限责任公司	生产日期	2013年12月02日		
生产单位	北京市建筑工程研究院有限责任公司	规格型号	1200mm×600mm ×40mm		
抽样地点	公司生产基地仓库	商标	BBCRI		
抽样人	张嫚 陈嘉宇	等级	B ₁ (C級)		
抽样日期	2014年01月14日	抽样数量	10m ²		
样品状态	完整、无缺损样块	抽样基数	1000m ²		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	GB 50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》				
检验项目	1. 密度 2. 压缩性能 3. 垂直于板面方向的抗拉强度 4. 导热系数 5. 吸水率 6. 氧指数 7. 允许尺寸偏差 8. 燃烧性能				
检验结论	*经检验,抽检样品的密度、压缩性能、垂直于板面方向的抗粒强度、导热系数、吸水率、氧指数、允许尺寸偏差的检验结果符合标准 GB 50404-2007 中外端用硬泡聚氨酯板的技术指标要求;燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料及制品的燃烧性能等級 B ₁ (C级)的技术指标要求。*				
		签发日期: 2	014年02月20日		
中的有限的	はない。	では、	(检验测试章)		

备注:(此处空白)

批准:

my g

审核:

躁儿

编制:

佛

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401BC157

第2页共3页

序号	检验项目		标准要求 (外培用硬泡聚氣 醋板)	检验结果	单项结论
i	密度/(kgm³)		>35	46	合格
2	压缩性能(形变 10%)/kPa		≥150	167	合格
3	垂直于极面方向的 抗拉强度/MPa		≥0.10 并且破坏 部位不得位于粘 结界面	0.13 破坏部位 位于保温层	合格
4	号热系数/[W/(m·K)]		≤0.024	0.022 (平均温度: 25.00℃)	合格
5	吸水率/%		\$25.53 F		合格
6	乳指数%		>26	30.7	合格
	允许尺寸 偏差/mm	厚度(≤50)	+1.5	#1.5	合格
		长度	±2.0	+1.0	合格
		宽度	±2.0	+1:0	合格
		对角线差	3.0	3.0	合格
		板边平直	12.0	+1.0	合格
		板面平整度	1.0	1.0	合格

备注: (此处空白)

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201401BC157

第3页共3页

序号	检	标准要求 验项目 (外槽用硬泡浆 氨酯板)		检验结果	单项结论
8	燃烧性能 B ₁ (C 级)	燃烧增长速率 指数/(W/s)	€250	221	合格
		火焰横向蔓延	未到达试样长翼 边缘	未到达试样长翼 边缘	符合
		600s 的总效热 量/MJ	√ 15 -	2.9	合格
		60s 内焰尖高 度/mm	<150, 无燃烧滴 落物引燃滤纸现 象	89, 无燃烧滴落 物引燃滤纸	合格

(样品照片)



备注: 尺检测芯材。