



2012303034M



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201501DW002



样品名称: 砌筑砂浆

Sample Name

委托单位: 河北省怀来县洪昌新型建材有限责任公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry

QMEC





2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501DW002

第 1 页 共 2 页

样品名称	砌筑砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	河北省怀来县洪昌新型建材有限责任公司	商 标	洪昌
生产单位	河北省怀来县洪昌新型建材有限责任公司	等 级	M5
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 01 月 14 日	规格型号	M5
样品数量	15kg	样品状态	无结块粉状
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》		
检验项目	1. 保水率    2. 凝结时间    3. 2h 稠度损失率    4. 28d 抗压强度 5. 拌合物的表观密度    6. 外观    7. 抗冻性		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的保水率、凝结时间、2h 稠度损失率、28d 抗压强度、拌合物的表观密度、外观、抗冻性的检验结果符合标准 GB/T 25181-2010 中干混砌筑砂浆 (普通砌筑砂浆 M5) 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015 年 03 月 18 日 (检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201501DW002

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (干混砌筑砂浆-普通砌筑砂浆 M5)	检验结果	单项结论
1	保水率/%		≥88	92	合格
2	凝结时间/h		3~9	5.0	合格
3	2h 稠度损失率/%		≤30	25	合格
4	28d 抗压强度/MPa		≥5.0	7.3	合格
5	拌合物的表观密度/(kg/m³)		≥1800	1910	合格
6	外观		均匀、无结块	均匀、无结块	符合
7	抗冻性 (25次)/%	强度损失率	≤25	18	合格
		质量损失率	≤5	2	合格
(以下空白)					
备注：配比：粉料：水=1.0：0.16。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Test Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar