



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW253

样品名称:	HM-YT 无机保温砂浆
TO LITTO THE	HILL HILL HOLL HOLL HOLL HOLL HOLL HOLL

Sample Name

委托单位: 北京华美筑诚建材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW253

第1页共2页

HM-YT 无机保温砂浆	检验类别	委托检验			
北京华美筑诚建材有限公司	商标	認認能			
北京华美筑诚建材有限公司	等级	A SE PER PER			
	样品编号	经路路			
2014年03月13日	规格型号				
100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合 物,无结块			
GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》					
1. 干密度 2. 抗压强度 3. 导热系数 4. 燃烧性能级别					
签发日期: 2014 年 05 月 12 日 (检验测试章)					
	北京华美筑诚建材有限公司 北京华美筑诚建材有限公司 2014年03月13日 100kg GB/T 20473-2006《建筑保温砂岩 1. 干密度 2. 抗压强度 *经检验,送检样品的干密质的检验结果符合标准 GB/T 20473	北京华美筑诚建材有限公司			



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW253

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (II型)	检验结果	单项结论
認	千密度/ (kg/m³)	301 - 400	310	合格
2	抗压强度/MPa	≥0.40	0,50	合格
34	导热系数(平均温度: 25.00℃)/[W/(m·K)]	< 0.085	0.075	合格
	燃烧性能级别	A 级	A级	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 料:水=1:0.80;

(2)燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为 评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心 电话: 010-51164723

邮编: 100024