



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW158

样品名称:	聚合物抹面砂浆
Sample Name	
委托单位: Client	吉林省蛟河市红星保温有限公司
检验类别:	委托检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW158

第1页共2页

		25 27 27			
聚合物抹面砂浆	检验类别	委托检验			
吉林省蛟河市红星保温有限公司	商标				
吉林省蛟河市红星保温有限公司	等级				
也相对的和理的	样品编号				
2014年06月13日	规格型号	千粉型			
10kg	样品状态	粉状, 无结块			
JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙	分保温系统》				
1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间					
经检验,送检样品所检项目的标面胶浆的技术指标要求。	企验结果符合标准	JG 149-2003 中‡			
「一般などのでは、「一般などのである。」 「一般などのである。」 「一般などのである。」					
签发日	签发日期: 2014年08月20日				
THE STATE OF THE S	(检验测	试章 声			
	吉林省蛟河市红星保温有限公司 吉林省蛟河市红星保温有限公司 2014年06月13日 10kg JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙 1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) *经检验,送检样品所检项目的构面胶浆的技术指标要求。*	聚合物抹面砂浆			

备注: (此处空白)

批准:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW158

第2页 共2页

23/4	CHE THE THE CHEST OF THE THE CHEST OF THE CH			20 2 2 2 2 2	
序号	检验项		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
CHAIN FOR	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		耐冻融	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	≤3.0	2.9	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³。



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry