

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC172



样品名称: 抹面砂浆

Sample Name

受检单位: 利坚美(北京)科技发展有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

150002283064

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC172

第 1 页 共 2 页

产品名称	抹面砂浆	检验类别	型式检验
受检单位	利坚美(北京)科技发展有限公司	生产日期	——
生产单位	利坚美(北京)科技发展有限公司	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	利坚美
抽 样 人	王明轩 陈嘉宇	等 级	——
抽样日期	2016 年 01 月 15 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 29906-2013 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度(与模塑板) 2. 柔韧性 3. 抗冲击性 4. 吸水量 5. 不透水性 6. 可操作时间		
检验结论	*经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 29906-2013 中抹面砂浆的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2016 年 03 月 23 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC172

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页						
序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项 结论	
1	拉伸粘结强度 (与模塑板) /MPa	原强度		≥ 0.10 , 破坏发生 在模塑板中	0.12, 破坏发 生在模塑板中	合格
		耐水 强度	浸水 48h, 干燥 2h	≥ 0.06	0.11	合格
			浸水 48h, 干燥 7d	≥ 0.10	0.11	合格
		耐冻融强度		≥ 0.10	0.10	合格
2	柔韧性	压折比 (水泥基)		≤ 3.0	2.9	合格
3	抗冲击性		3J 级	3J 级	符合	
4	吸水量/(g/m ²)		≤ 500	475	合格	
5	不透水性		试样抹面层内侧 无水渗透	试样抹面层内 侧无水渗透	符合	
6	可操作时间(水泥基)/h		1.5~4.0	1.5	合格	
(以下空白)						
备注: (1) 配比: 粉: 水=4:1; (2) 模塑板规格: 18kg/m ³ 。						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC