



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW002

样品名称:	(: 聚合物抗裂砂浆					
Sample Name						
委托单位:	廊坊市诚拓建筑工程有限公司					
Client						
检验类别:	发托检验 70776					
Test Type	ドロイエナロインナロインナウインナウインナウインナ					

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW002

1 0 > 14 7 67	10.9. 201004AW002	カーナー・第十少	共2贝				
样品名称	聚合物抗裂砂浆	检验类别	委托检验				
委托单位	廊坊市诚拓建筑工程有限公司	商标	诚拓				
生产单位	廊坊市诚拓建筑工程有限公司	等级	記録				
生产日期		样品编号	野野				
来样日期	2016年04月05日	规格型号	于粉型				
样品数量	10kg	样品状态	粉状, 无结块				
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》						
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间						
	经检验,送检样品所检项目的 面胶浆的技术指标要求。	检验结果符合标准、	JG 149-2003 中				
检验结论							
銀銀	签发	期: 2016年05	THE TAIL				
ATTO	ENTER STATES	(检验测	试章独立				
备注:(此处	多見からよせつもよせられているよ	A PANTAL	10 1				

准: 批

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW002

第2页共2页

The same	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE				
序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 1 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0,10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
			≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		耐冻融	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	€3.0	2.8	合格
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1:

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

电话: 010-51164723

邮编: 100024