



检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW120

Sample Name

委托单位: 北京路诚伟业建筑材料厂

Client

检验类别:企工企工工业工委托检验工企工工企工

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW120

第1页共2页

	签发日期: 2015年08月10日 (检验测试章)				
检验结论	*经检验,送检样品的柔韧性、耐水性、粘结强度(标准状态)的检验结果符合标准 JG/T 298-2010 中柔韧型 (R) 的技术指标要求。*				
检验项目	1. 柔韧性 2. 耐水性 3. 粘结强度(标准状态)				
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用赋子》				
样品数量	10kg	样品状态	路線		
来样日期	2015年07月06日	规格型号	認認		
生产日期	2015年 03 月	样品编号			
生产单位	北京路诚伟业建筑材料厂	等级			
委托单位	北京路诚伟业建筑材料厂	商标	路滅伟业		
样品名称	対水脈できることはころで	检验类别	養耗检验		

批准: 4

审核: 3420

编制



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW120

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 柔韧型(R)	检验结果	单项结论
認		直径 100mm,无	直径 100mm, 无裂纹	是多是
		4h 无起泡、开裂 及明显掉粉	4h 无起泡、开 裂及掉粉	
	粘结强度/MPa 标准状态	>0.40	0,60	2000年3月

(以下空白)

备注:(1)配比:粉:水=1.0:0.43;

(2) pH 值=9.8。