



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC256

样品名称:	25000000000000000000000000000000000000
Sample Name	महामान के विकास के विकास के लिए
受检单位:Client	北京永鑫智远科技发展有限公司
检验类别: Test Type	神样检验

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





150002283684(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC256 第1页共2页 产品名称 耐水腻子 检验类别 抽样检验 受检单位 北京永鑫智远科技发展有限公司 生产日期 生产单位 北京永鑫智远科技发展有限公司 规格型号 干粉型 抽样地点 企业成品库房 商 标 抽样人 陈嘉宇 王明轩 级 抽样日期 2016年01月30日 抽样数量 20kg 样品状态 粉状, 无结块 抽样基数 5t 抽样单位 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 检验依据 JG/T 298-2010《建筑室内用赋子》 检验项目 1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度 *经检验, 抽检样品的初期干燥抗裂性 (3h)、粘结强度的检验结果 符合标准JG/T298-2010 中耐水型 (N) 的技术指标要求。* 检验结论 签发日期: 2016年03月20日 (检验测试章) 备注: (此处空白)

加入市核: 沙川 批

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AC256

ESTIMATED TO				オンバースとの	
序号	检验项目		标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
	初期干燥抗裂性 (3h)		元梨纹	无裂纹	行行合
2	粘结强度, MPa	标准状态	>0.50	0.76	合格
		浸水后	>0.30	0.58	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.40;

(2) pH 值=10.2。