

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC213

样品名称:	2000年6月前水腻子 700年6月16日				
Sample Name					
受检单位: Client	大のもはのもエゲのおとのもよりもませるもはのも不足のととなった				
检验类别:	抽样检验				
Test Type	67262726472647264726472647				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M 2012年科质限以子(24年) 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC213

第1页共2页

产品名称	耐水腻子。	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京博奧宏达科贸有限责任公司	生产日期	2014年01月07日			
生产单位	北京博奧宏达科贸有限责任公司	规格型号	于粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标	宏奥			
抽样人	王明轩 苏亮	等级	好的紹和			
抽样日期	2014年01月12日	抽样数量	20kg			
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	366242328			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》					
检验项目	1. 初期干燥抗裂性(3h) 2. 粘结强度					
检验结论	*经检验,抽检样品的初期干燥抗裂性(3h)、粘结强度的检验结果符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型(N)的技术指标要求。* 签发日期: 2014 年 03 月 09 日 (检验测试章)					

备注: (此处空白)

准: 批

制: 编

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201401AC213 第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
語	初期干燥抗裂性 (3h)		无裂纹	无裂纹	合格
2	粘结强度,MPa	标准状态	> 0.50	0.78	合格
		浸水后	> 0.30	0.60	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。