

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW003

样品名称: 外墙柔性腻子 Sample Name 委托单位: 信阳升华化工科技有限公司 Client 检验类别: 委托检验 Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201407AW003

170 新 5 (No.): 20140/AW003		大人の大一第一	第1页共2页			
样品名称	外墙柔性腻子	检验类别	委托检验			
委托单位	信阳升华化工科技有限公司	商。标	田日新			
生产单位	信阳升华化工科技有限公司	等级	发起			
生产日期		样品编号	是認定			
来样日期	2014年07月03日	规格型号	千粉型			
样品数量	20kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》					
检验项目	1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期干燥抗裂性(单道施工厚度≤1.5mm 的产品)					
	经检验,送检样品的耐水性、粘结强度(标准状态)、初期干燥抗裂性(单道施工厚度≤1.5mm的产品)的检验结果符合标准JG/T 157-2009中柔性(R)的技术指标要求。					
检验结论		期: 2014 年 08 (检验测i	The state of the s			

备注: (此处空白)

批 准:





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW003

HIGH	检验项目 耐水性 (96h)		Maria Daniel	和 2 次 六 2 火	
序号			标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
			无异常	无异常	符合
2	粘结强度, MPa	标准状态	≥0.60	0.70	合格
	初期于燥抗裂性 (6h)	单道施工厚 度≤1.5mm 的产品	lmm 无裂纹	Imm 无裂纹	符合

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.40。



电话: 010-51164723