



检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW012

样品名称: 聚合物抗裂砂浆

Sample Name

委托单位: 北京隆伟兴盛建筑材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



2012083084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW012 第1页共2页

11 - 21 - 7	THAT THE THE TANK THE		77 77 77 77		
样品名称	聚合物抗裂砂浆	检验	き別	委托检验	
委托单位	北京隆伟兴盛建筑材料有限公司	童品	标		
生产单位	北京隆伟兴盛建筑材料有限公司	185	级		
生产日期		样品约	扁号	認為	
来样日期	2015年04月02日	规格	발물		
样品数量	25kg	样品	犬态	无结块粉状	
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚萃板潭抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板)	2. 柔韧性	33	可操作时间	
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检验基抹面胶浆的技术指标要求。*	語語	015	149-2003 中水泥 149-2003 中水泥 149-2003 中水泥 149-2003 中水泥 149-2003 中水泥	
★注: (100		
	THE THE THE	MATH			

批 准:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW012

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (株面胶浆)	检验组	课	单项结论
	拉伸粘接强 度(与膨胀聚 苯板)/MPa	原强度	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.11, 破坏界面 胀聚苯		合格
			≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.11, 破坏界面 胀聚苯	MI 10/1/2/19	
題		ははない。	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.10, 破坏界面 胀聚苯	在膨	2
	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	≤3.0	2.8	路路	合格
332	可操作时间加		1.5~4.0	2.0	語	全格品

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=1:0.25;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

