



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201206AW110

型的对于

件即有你:	八十二 成后有 初 二十二二
Sample Name	
委托单位:	北京团河同心装饰材料厂
Client	经现代是否的对外的
检验类别:	委托检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2009003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201206AW110

第1页共2页

D > 14 3 (1.10.). 2012 0021 11 110		TEACH LAND AND AND AND A		
样品名称	底层石膏粉	检验类别	委托检验	
委托单位	北京因河同心装饰材料厂	商。标	是是23	
生产单位	北京因河同心装饰材料厂	样品状态	粉状	
生产日期	品的经验的	生产批号		
来样日期	2012年06月30日	样品编号		
样品数量	20kg	规格型号	50kg/集	
检验依据	JC/T 517-2004《紛利五者》			
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 剪切粘结强度			
	经检验,送检样品的抗折强度、抗压强度、剪切粘结强度的检验组果符合标准 JC/T 517-2004 中底层粉刷石膏的技术指标要求。			
检验结论		(A)		
	签发日期: 2012 年 08 月 03 日 (检验测试章)			

备注: (此处空白)

批准:



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201206AW110

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层粉刷石膏)	检验结果	单项结论
I	抗折强度,MPa	≥2.0	20	\$ \$
2	抗压强度,MPa		15.00 EA	**************************************
	剪切粘结强度,MPa	>0.3	0.3	\$ 6 P

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水 1: 0.38。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

うだり

说 明 Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和騎鋒章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated, identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 本报告采用防伪纸张、复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编(Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网加 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com