



14 口 切 5

Test Type

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201612DW118G1

国川川仁

件四名称:_	聚合物粘接砂浆			
Sample Name				
委托单位:_	北京吉庆佳业建筑装饰工程有限公司			
Client				
检验类别:_	委托检验			

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201612DW118G1

第1页 共2页

1 0 -1 3 (Total Editore Williams	712	1以六人以			
样品名称	聚合物粘接砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京吉庆佳业建筑装饰工程有限公司	商标	吉庆佳业			
生产单位	北京吉庆佳业建筑装饰工程有限公司	等级				
生产日期	2016年12月28日	6年12月28日 样品编号				
来样日期	2016年12月29日	规格型号				
样品数量	20kg	样品状态	粉状			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间					
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检验约剂的技术指标要求。*	发日期 2017.	混砂浆水			

备注: (此处空白)

批 准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723



建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201612DW118G1

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥0.60	0.78	合格
		耐水	≥0.40	0.73	合格
1962	拉伸粘接强度 2 (与膨胀聚苯 板)/MPa	原强度	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.10,破坏界面在 膨胀聚苯板上	合格
D'T' ALD		耐水	≥0.10,破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在 膨胀聚苯板上	合格
457	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=1.0:0.20;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com