



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606DW002

三川八江

样品名称:	外墙乳胶漆			
Sample Name	其是是1945年1945年1945年1945年1945年1945年1945年1945年			
委托单位: Client	唐山市丰润区德心水性涂料厂			
检验类别:	委托检验			
Test Type				

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606DW002

第1而 共3而

验类别 标 级 号 格型号	委托检验 —— 合格 ——			
级品编号				
品编号				
格型号	T. S. P. A. S.			
	DXW			
品状态	液态			
GB/T 9755-2014《合成树脂乳液外墙涂料》				
1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 涂膜外观 5. 干燥时间 6. 对比率 7. 耐沾污性 8. 耐洗刷性 9. 耐碱性 10. 耐水性 11. 涂层耐温变性 12. 透水性 13. 耐人工气候老化性 14. 粉化 15. 变色				
符合标准	年 07 月 15 日 金验测试章严			
7.	以符合标准 明: 2016			

批

电话: 010-51164723

邮编: 100024



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼



建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606DW002

第2页共3页

序号	检验项目	标准要求 (面漆-合格品)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	无硬块,搅拌后呈均 匀状态	无硬块, 搅拌后呈均 匀状态	符合
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	低温稳定性	不变质	不变质	符合
4	涂膜外观	正常	正常	符合
5	干燥时间(表干), h	€2	0.5	合格
6	对比率 (白色和浅色)	≥0.87	0.90	合格
7	耐沾污性 (白色和浅色), %	≤20	18	合格
8	耐洗刷性 (2000 次)	漆膜未损坏	漆膜未损坏	符合
9	耐碱性 (48h)	无异常	无异常	符合
10	耐水性 (96h)	无异常	无异常	符合
11	涂层耐温变性 (3次循环)	无异常	无异常	符合
12	透水性/mL	≤1.4	1.0	合格
13	耐人工气候老化性	250h 不起泡、不剥 落、无裂纹	250h 不起泡、不剥 落、无裂纹	符合

(下一页续)

备注:(此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201606DW002

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求 (西漆-合格品)	检验结果	单项结论
14	粉化/级	≤1		合格
15	变色(白色和浅色)/ 级	€2	2	合格

(以下空白)

备注:(此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024





说 明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结 果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): <u>dmtc2007@163.com</u>

