

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW144

样品名称:

Sample Name

委托单位: 北京美辰伟业新型建材有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(N	o.): 201501AW144	中工。中第7	第1页 共2页			
样品名称	日本語	检验类别	委托检验			
委托单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	商。标	語器			
生产单位	北京美辰伟业新型建材有限公司	等级				
生产日期		样品编号				
来样日期	2015年01月07日	规格型号	3			
样品数量	20kg 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》					
检验项目	1. 初期干燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度					
	经检验,送检样品的初期干燥抗裂性(3h)、粘结强度的检验结果符合标准JG/T298-2010中耐水型(N)的技术指标要求。					
检验结论						

备注: (此处空白)

批准:

审核: 7处型

编制:

签发日期: 2015年03月08日

《检验测试章》





1 (国家)建筑验第中地技术监督中,即民管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW144

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
	初期干燥抗裂性 (3h)		発展を発	元·秦发	
1829 1829 1829	粘结强度, MPa	标准状态	>0.50	0.78	2000年
		浸水后	> 0.30	P 0.60	

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.40。

(国家)建盤輪兽堡地拔米北京亚朝即区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723