



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW189

样品名称:	一个 聚合物抹面砂浆
Sample Name	
委托单位:	北京双宏兴达涂料厂。
Client Client	
如如此	
检验类别:	2002年6季托检验1002年60
Test Type	422444444444444444444444444444444444444

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW189

第1页共2页

BH T 19817 V						
样品名称	聚合物抹面砂浆	检验类别	委托检验			
委托单位	北京双宏兴达涂料厂	商标	双宏兴达			
生产单位	北京双宏兴达涂料厂	等级	記記記			
生产日期		样品编号				
来样日期	2016年02月24日	规格型号	于粉型			
样品数量	10kg	样品状态	粉状,无结块			
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间					
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的面胶浆的技术指标要求。*	日期: 2016年 03	月 28 日			
2 :1	でもとうとうとうとうとうとうとうない。 できる アン・ウェース できる かっとう アン・ウェース かっとう アン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファ					
备注:(此处室句)						

批准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW189

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
388	拉伸粘接强度 1 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
			≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	を な な な な な な な な な な な な な
		对涂融	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	≤3.0	2.8	2000年
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	2000年3月

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024