





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC285

样品名称:	聚合物抗裂抹面砂浆				
Sample Name					
受检单位: Client	北京神州佳美建材有限公司				
检验类别:	抽样检验				
Test Type	了。 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1				

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC285

第1页共2页

产品名称	聚合物抗裂抹面砂浆	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京神州佳美建材有限公司	生产日期	2013年02月			
生产单位	北京神州佳美建材有限公司	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标				
抽样人	陈嘉宇 苏亮	等级	2014年2014年201			
抽样日期	2013年03月28日	抽样数量	10kg			
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t Table 1			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间					
检验结论	*经检验,抽检样品所检项 胶浆的技术指标要求。*	发日期: 2013	标准 JG 149-2003 中排 年 05 月 26 日 检验测试章)			

备注: (此处空白)

准: 批

编



检验单近地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC285

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
北村		原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.13, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
		耐冻融	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
2	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	≤3.0	2.9	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	. 2.0	合格

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心