

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AC201

| 样品名称:       | 108 建筑胶       |
|-------------|---------------|
| Sample Name |               |
| 受检单位:       | 北京市蓝天基业工贸有限公司 |
| Client      |               |
| 检验类别:       | 抽样检验          |
| Test Type   |               |

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AC201

第1页共2页

| 产品名称 | 108 建筑胶  | 检验类别              | 抽样检验                 |  |  |  |
|------|--|-------------------|----------------------|--|--|--|
| 受检单位 | 北京市蓝天基业工贸有限公司  | 生产日期              | 2014年01月             |  |  |  |
| 生产单位 | 北京市蓝天基业工贸有限公司  | 规格型号              |                      |  |  |  |
| 抽样地点 | 企业成品库房   | 商标                |                      |  |  |  |
| 抽样人  | 王明轩 苏亮   | 等级                | 學的說                  |  |  |  |
| 抽样日期 | 2014年02月18日  | 抽样数量              | 20kg                 |  |  |  |
| 样品状态 | 液状, 无分层  | 抽样基数              | 5t 95555             |  |  |  |
| 抽样单位 | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心   |                   |                      |  |  |  |
| 检验依据 | JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》  |                   |                      |  |  |  |
| 检验项目 | 1. 拉伸粘结强度 (未处理, 14d、浸水处理)  |                   |                      |  |  |  |
|      | *经检验,抽检样品的拉伸粘结强度(未处理,14d、浸水处理)的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型的技术指标要求。* |                   |                      |  |  |  |
| 检验结论 |  | <b>设日期: 2014年</b> | E 04 月 08 日<br>验测试章) |  |  |  |

备注: (此处空白)

准: 批

制:



### (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AC201

第2页共2页

| 序号 | 检验项目   |     |     | 标准要求<br>(I型) | 检验结果 | 单项结论 |
|----|--------|-----|-----|--------------|------|------|
|    | 拉伸粘结强度 | 未处理 | 14d | ≥0.6         | 0.7  | 合格   |
|    | /MPa   | 浸水处 | 理   | ≥0.5         | 0.5  | 合格   |

(以下空白)

备注: 配比: 液体: 水泥: 砂=1: 2: 2.

电话: 010-51164723