

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW206

 样品名称:
 界面剂

 Sample Name
 北京创美龙达科技有限公司

 委托单位:
 北京创美龙达科技有限公司

 Client
 委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(1	No.): 201604AW206		页 共2页		
样品名称		检验类别	委托检验		
委托单位	北京创美龙达科技有限公司	商标	認認		
生产单位	北京创美龙达科技有限公司	等级	FREE SE		
生产日期		样品编号			
来样日期	2016年04月19日	规格型号	液体		
样品数量	20kg	样品状态	液态, 无分层		
检验依据	JC/T 907-2002《混凝土界面处理剂》				
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (未处理, 14d、浸水处理)				
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸粘结强度(未处理,14d、浸水处理)的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型的技术指标要求。*				
結構	签发日期: 2016年05月08日 (检验测试章)				
备注: (此处	क्रिकेटरिकेटरिकेटरिकेटरिकेटरिकेटरिकेटरिकेट	42-5-14 phillip			

准: 批

制:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW206

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (I 型)	检验结果	单项结论
	拉伸粘结强度 /MPa	未处 理 14d	≥0.6	0.8	合格
		浸水处理	20.5	0.5	合格。

(以下空白)

备注:配比:液体:水泥:砂=1:2:2。