

报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC317

样品名称: 外墙抗裂腻子 Sample Name

受检单位: 北京市顺达盛辉建筑装饰工程有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC317

第1页共2页

			1火 六 4 火			
产品名称	外墙抗裂腻子只有一个	检验类别	抽样检验			
受检单位	北京市顺达盛辉建筑装饰工程有限公司	生产日期	起始			
生产单位	北京市顺达盛辉建筑装饰工程有限公司	规格型号	干粉型			
抽样地点	企业成品库房	商标	記記述			
抽样人	陈嘉宇 谷冰莹	等级	and the same			
抽样日期	2016年03月16日	抽样数量	20kg			
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	51 23 0 23			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》					
检验项目	1. 耐水性 2. 粘结强度(标准状态) 3. 初期干燥抗裂性(单道施)厚度≤1.5mm 的产品)					
检验结论	*经检验, 抽检样品的耐水性、粘结强度(标准状态)、初期干燥抗泵性(单道施工厚度≤1.5mm的产品)的检验结果符合标准JG/T 157-200中柔性(R)的技术指标要求。*					
是	签发日期: 2016年05月12日					
备注:(此处	\$17+28+CH2+21-6-12-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	(检验测试章) 100 mm				

批准:

Anst.

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

审核: 70人

WYS

编制:

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC317

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 [柔性(R)]	检验结果	单项结论
	耐水性 (96h)		无异常	无异常	符合
2	粘结强度, MPa	标准状态	≥0.60	0.70	合格
3	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚 度≤1.5mm 的产品	Imm 无裂纹	1mm 无裂纹	合格

(以下空白)

备注:配比:粉:水=1.0:0.40。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024