



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW224

样品名称: 玻璃丝棉金属面硬质聚氨酯封边夹芯板 Sample Name

委托单位: 廊坊中捷新型建筑板材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

REPORT

中心编号(No.): 201404AW224

TA DE T	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR						
路路	签发日期: 2014 年 05 月 07 日 (检验测试章)						
检验结论							
	经检验,送检样品的燃烧性的中平板状建筑材料 A (A _I) 级不燃	E的检验结果 材料 (制品)	符合标准 GB 8624-2012 的技术指标要求。				
检验项目	1. 燃烧性能 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.						
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》						
样品数量		样品状态	块状,外观完好				
来样日期	2014年04月21日	规格型号	1000 mm×5000 mm×100mm				
生产日期		样品编号					
生产单位	廊坊中捷新型建筑板材有限公司	等级	朝祝福				
委托单位	廊坊中捷新型建筑板材有限公司	商标	中捷子中国				
样品名称	玻璃丝棉金属面硬质聚氨酯封边夹芯板	检验类别	委托检验				

批准:

制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AW224

PIA	检验项目标准要求		12 X X 2 X		
序号			标准要求	检验结果	单项结论
		炉内温升/℃	€30	\$500 FE	合格
	燃烧性能	质量损失率/%	€50	12:12:13	合格
	[A(A ₁) 级]	持续燃烧时间/s	超過		合格
		总热值/(MJ/kg)	€2.0	0.8	合格

(以下空白)

备注: 燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为 评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

电话: 010-51164723