



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW170

样品名称:	是是一个一个一个一个
Sample Name	
委托单位:	涿州德淳建材有限公司
Client	
检验类别:	多年的一个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
Test Type	

销售的经的贯

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业产混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW170

1 0 2 100 2 (1	10.j. 201703AW170	第10 共20					
样品名称	聚苯板	检验类别	委托检验				
委托单位	涿州德淳建材有限公司	商。标					
生产单位	涿州德淳建材有限公司	等级	B ₂ 级				
生产日期	和超级的	样品编号	和記憶程				
来样日期	2017年03月06日	规格型号	25.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50				
样品数量	20块	样品状态	KAR PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY				
检验依据	GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》						
检验项目	1. 表观密度 2. 压缩强度 3. 导热系数 4. 燃烧性能等级						
检验结论	*经检验, 送检样品的表合标准 GB/T 10801.1-2002 中结果符合标准 GB 8624-2012 品)的技术指标要求。*	·] 类的技术指标 中平板状建筑材。	度、导热系数的检验结果符要求;燃烧性能等级的检验料 B ₁ (C) 级难燃材料 (制				
登 425	अवस्थिति स्टिप्टि	是祖祖	(检验测试章)				
女计 / 11.41	アナウトサウトスキウムアミ	THE THE	世被恒两专用草				

备注:(此处空白)

批准:

制:苏亮

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW170

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求		检验结果	单项 结论
die.	表观密度, kg/m³		路	≥15.0	18.2	合格
2	压缩强度, kPa		I ×	≥60	2310	合格
	导热系数, W/(m·K)			≤0.041	0.040(平均温 度: 25.00°C)	合格
性能	E	20s 内的焰尖高度, mm		≤150	139	合格
	级 20s 内燃烧滴落物引			·引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	符合
		氧指数值,%	智	≥26	27.4	合格

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com