CMA
2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201503AW154

正式报告

样品名称：聚合物粘结砂浆
Sample Name

委托单位：四川威林斯建筑装饰工程有限公司
Client

检验类别：委托检验
Test Type

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

2012003084M（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201503AW154　　第 1 页 共 2 页

样品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	四川威林斯建筑装饰工程有限公司	商　　标	柏迪森
生产单位	四川省柏迪森建材有限公司	等　　级	——
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2015 年 03 月 04 日	规格型号	干粉型
样品数量	10kg	样品状态	粉状，无结块
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 拉伸粘接强度（与膨胀聚苯板）		
检验结论	*经检验，送检样品的拉伸粘接强度（与膨胀聚苯板）的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。* 签发日期：2015 年 04 月 20 日 （检验测试章）		
备注：（此处空白）			

批　准：　　审　核：　　编　制：

检验单位地址：北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼　　电话：010-51164723　　邮编：100024

（国家）建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.)：201503AW154

序号	检验项目		标准要求（胶粘剂）	检验结果	单项结论
1	拉伸粘接强度（与膨胀聚苯板）/MPa	原强度	≥0.10，破坏界面在膨胀聚苯板上	0.12，破坏界面在膨胀聚苯板上	合格
		耐水	≥0.10，破坏界面在膨胀聚苯板上	0.11，破坏界面在膨胀聚苯板上	合格

（以下空白）

备注：(1) 配比：粉：水=4：1；

(2) 聚苯板规格：EPS 板 18kg/m^3。