



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW510

	and I have	To the state of		W. Tark	
-	A TO		-		
100	THE	1		and the	
				The First	
1241		17-1	Traped I and		
		The said	-		
7 1 174	No.	The state of	1		

样品名称: 玻璃棉保温材料

Sample Name

委托单位: 大城县吴达保温材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW510

第1页 共3页

1 0 -14 - 12				
样品名称	玻璃棉保温材料	检验类别	委托检验	
委托单位	大城县吴达保温材料有限公司	商标		
生产单位	大城县吴达保温材料有限公司	等级		
生产日期	Bearing 1	样品编号	認認語	
来样日期	2017年03月27日	规格型号	1200mm×600mm×60mm	
样品数量	(5m² free free free free free free free fre	样品状态		
检验依据	GB/T 13350-2008《绝热用玻璃	棉及其制品》		
检验项目	1. 外观 2. 尺寸允许偏差 3. 密度 4. 导热系数 5. 燃烧性能 6. 纤维平均直径 7. 渣球含量 8. 质量吸湿率 9. 含水率 10. 憎水率 11. 热荷重收缩温度			
检验结论	*经检验,送检样品的外观性能、纤维平均直径、渣球含量收缩温度的检验结果符合标准的技术指标要求。*	量、质量吸湿。	(1985년 NG 17 - 1984년 NG 1984년 1984년 NG	
		<b>笠</b> 发日期: 20	017年04月06日 (检验测试章)	
夕:十 / / / /		TOPTH	大大學, 中华中华	

备注:(此处空白)

编制:长亮

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW510

第2页共3页

序号	检验项目		标准要求 (板的密度	检验结果	单项结论
43	强组织	和好	48kg/m³)		
			表面应平整,不 得有妨碍使用的 伤痕、污迹、破 损,树脂分布基 本均匀	表面平整, 无 伤痕、污迹、 破损, 树脂分 布基本均匀	
		长度	-3~+10	2~+3	合格
	尺寸允许偏 差/mm	宽度	-3~+10	-20+3	含格
		厚度	2-43	0~+2	合格
33	密度/ (kg/m³)		48.3	48	合格
	导热系数(平均温度 70 <sup>-45</sup> °C)/[W/(m·K)]		≤0.043	0.042 (平均温 度 70.00℃)	**************************************
5	燃烧性能			12. ***	200
6	纤维平均直径/µm		≤8.0	5.8	合格
7	造球含量/%		€0.3	0.2	合格

备注:(此处空白)

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW510

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求 (板的密度 48kg/m³)	检验结果	单项结论
8	质量吸湿率/%	<b>≤</b> 5.0	4.2	24 A
	含水率/%	<b>≤</b> 1.0	0.92	2000年
710	僧水率1%	≥98.0	98.0	多格。 多格。
	热荷重收缩温度CC	≥350	400	24 - A

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价 该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

### 说明

#### Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
  This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
  This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
  The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
  This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真(Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com