



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW178

样品名称:	10000000xxx砂浆100100000000000000000000000
Sample Name	

委托单位: 北京国盛天诚建材有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW178

第1页共2页

检验结论	的技术指标要求。*					
	*经检验,送检样品的保水率、 检验结果符合标准 GB/T 25181-20		STATE OF THE PARTY			
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3. 抗冻性 4.28d 抗压强度					
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》					
样品数量	20kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态	粉状, 无结块			
来样日期	2014年07月16日	规格型号	千粉型			
生产日期	2014年06月20日	样品编号				
生产单位	北京国盛天诚建材有限公司	等级	DP M5			
委托单位	北京国盛天诚建材有限公司	商。标				
样品名称	林灰砂浆一个一个工艺工艺	检验类别	委托检验			

备汪:(此处空白

批准:

核: 张

制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407AW178

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (干混抹灰砂 浆-普通抹灰砂 浆 M5)	检验结果	单项结论
製	保水率/%		>88	89	合格
2	凝结时间/h		3~9	4.75	合格
	抗冻性 (15 次)	强度损失率	€25		合格。
		质量损失率	355	4.2	合格。
242	28d 抗压强度/MPa		>5.0	5.8	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心