



报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC258

样品名称:	是是我们就是我们的
Sample Name	
受检单位:	北京彩龙工贸有限公司
Client	
检验类别:	

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC258

1 70 547	10.7. 201304AC238	ナイトナイナイ	处不主处工人		
产品名称	*结砂浆 了一个	检验类别	型式检验		
受检单位	北京彩龙工贸有限公司	生产日期			
生产单位	北京彩龙工贸有限公司	规格型号	生物型のおかり		
抽样地点	企业成品库房	海 上衛工程	经结果		
抽样人	全面村名张紫江2017年	等了多			
抽样日期	2015年04月28日	抽样数量	10kg 23-22		
样品状态	粉状、无结块	抽样基数	BEER SERVE		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) 3. 可操作时间	2. 拉伸粘接强	麼(与膨胀聚苯板)		
	经检验,抽检样品所检项 粘剂的技术指标要求。	目的检验结果符合标	准 JG 149-2003 中形		
检验结论			33		
建設	签发日期: 2015年06月08日				
		在2000年 1000年	测试章 》。		
备注: (此处			250000		
		THE TOTAL FORM T			

批 准: 4

制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC258

第2页共2页

常号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
器	超伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥0.60	0.89	25 ASS
		200 A	≥0.40	0.77	200
	拉伸粘接强度 2 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, /破坏界面在膨 胀聚苯极上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯核上	合格の
路路			≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	1964 848 2648
	3 可操作时间心		1.5~4.0	2.0	

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

电话: 010-51164723

邮编: 100024