



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW144

| 样品名称: | 硬泡聚氨酯复合保温板 | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|--|
| Sample Name | 和和特別的知识的 | | | | |
| 委托单位: Client | 北京市建筑工程研究院有限责任公司 | | | | |
| 检验类别: Test Type | 委托检验 | | | | |

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW144

第1页共2页

| 1C SM -2 (| 100.): 201403AW144 | | 第1页共2页 | | |
|------------|--|---------|---------------------------|--|--|
| 样品名称 | 硬泡聚氨酯复合保温板 | 检验类别 | 委托检验 | | |
| 委托单位 | 北京市建筑工程研究院有限 责任公司 | 商标 | BBCRI | | |
| 生产单位 | 北京市建筑工程研究院有限 责任公司 | 等 级 | | | |
| 生产日期 | | 样品编号 | | | |
| 来样日期 | 2014年03月04日 | 规格型号 | 를 芯材 1200 mm×600 mm×50 mn | | |
| 样品数量 | 20块 | 样品状态 | 块状,外观完好 | | |
| 检验依据 | GB 50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》 Q/HDJZG0005-2011《PUF 聚氨酯保温板》 | | | | |
| 检验项目 | 1. 密度 2. 压缩强度 3. 尺寸稳定性 4. 弯曲变形 5. 导热系数 6. 水蒸气透过系数 7. 吸水率 8. 垂直板面抗拉强度 9. 尺寸允许偏差 | | | | |
| 检验结论 | *依据标准 GB 50404-2007 规定的试验方法进行检验,送检样品的密度、压缩强度、尺寸稳定性、弯曲变形、导热系数、水蒸气透过系数、吸水率、垂直板面抗拉强度、尺寸允许偏差检验结果符合标准Q/HDJZG0005-2011 中 PUF 聚氨酯保温板的技术指标要求。* | | | | |
| | | 签发日期: 2 | 2014年 05月 04日 (检验测试章) | | |
| 备注: (此处 | 室自)全是古典 | | 一种强制证法 | | |

批准:

审核: 3岁中

编制



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403AW144

第2页共2页

| 序号 | 認 | 检验 | 佥项目 | 标准要求 (PUF 聚氨 酯保温板) | 检验结果 | 单项结论 |
|------------|-----|--|----------------------|--------------------------|------------------------|------|
| 110 | 和智 | 密度, kg/m³ 压缩强度 (或形变 10%压 缩应力), kPa | | >35 | 45 | 合格 |
| 2 | | | | ≥150 | 180 | 合格 |
| 3 | | 尺寸稳 定性,% | 高温尺寸稳定 性(70±2℃) | ≤1,0 | 0.87 | 合格 |
| 1 | 芯材 | | 低温尺寸稳定 性 (-30±2℃) | € 1.0 | 0.73 | 合格 |
| 4 | 134 | 自知等 | 曲变形, mm | ≥10 | 117.54 | 合格 |
| 5 | 路 | 导热系数, W/(m·K) | | ≤ 0.024 | 0.023(平均温度; 25.00℃) | 合格 |
| 6 | 報 | Trades In July | 气透过系数, / (Pa·s·m) | ≤6.5 | 3.1 | 合格 |
| 7 | 174 | 吸水率/% | | 3 6 | 2 30 | 合格 |
| 8 | 郡 | 垂直板面抗拉强度, MPa | | ≥ 0.10 | 0.11 | 合格 |
| THE PERSON | 如 | 尺寸 允许 偏差, mm | 长度 (≥1000) | ±2 | 0 ~ +2 | 合格 |
| 424 | 723 | | 宽度 (<1000) | ±2 | 0~+1 | 合格 |
| 设设 | 复合板 | | 厚度(50~100) | 2 ±2 2 | 0-+1 | 合格 |
| 9 | | | 对角线差 (≥1000) | \$±3.55 | 2 2 3 2 | 合格 |
| 短 | | | 板边平直度 | ±2 - | 2002 | 合格 |
| 是到 | | | 板面平整度 | ±2 | 2 | 合格 |

备注:水蒸气透过系数试验方法为干燥剂法,试样厚度为25mm,温度:23℃,湿度: 50% .

