



150002283084

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707AW185

DMTC

样品名称: 轻集料混凝土小型空心砌块

Sample Name

委托单位: 保定中拓远扬水泥制品制造有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验检测专用章  
TIC 0700364791

检验检测专用章  
TIC 0700364791



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC





150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707AW185

第 1 页 共 3 页

样品名称	轻集料混凝土小型空心砌块	检验类别	委托检验
委托单位	保定中拓远扬水泥制品制造有限公司	商 标	—
生产单位	保定中拓远扬水泥制品制造有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2017 年 07 月 26 日	规格型号	400mm×200mm×200mm
样品数量	10m <sup>2</sup>	样品状态	块状
检验依据	GB/T 9978.1-2008 《建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求》		
检验项目	1. 耐火极限		
检验结论	<p>*依据标准 GB/T 9978.1-2008 规定的试验方法进行检验, 送检样品(轻集料混凝土小型空心砌块) 3.0h 时试件未丧失隔热性和完整性, 耐火极限为 3.0h。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2017 年 08 月 03 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心  
Technic Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201707AW185

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	隔热性	试件背火面温度温升发生超过以下任一限定的情况均认为试件丧失隔热性: a) 平均温度温升超过初始平均温度 140℃; b) 任一点位置的温度温升超过初始温度 (包括移动热电偶) 180℃ (初始温度应是试验开始时背火面的初始平均温度)。	180min (3.0h) 时, a) 平均温度温升为 139℃; b) 最高温度温升为 147℃; 试验终止。	未丧失隔热性
	耐火极限 完整性	试件发生以下任一限定情况均认为试件丧失完整性: a) 棉垫被点燃; b) $\phi$ 6mm 的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动 150mm 的长度; $\phi$ 25mm 的缝隙探棒穿过试件进入炉内; c) 背火面出现火焰并持续时间超过 10s。	180min (3.0h) 时, a) 棉垫未被点燃; b) 未出现裂缝; c) 背火面无火焰; 试验终止。	未丧失完整性

(以下空白)

**备注:** 耐火极限试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707AW185

第 3 页 共 3 页

(样品照片)



图 1 试件试验  
后背火面




图 2 试件试验  
后受火面

备注: (此处空白)



## 说 明

### Notice

- 1、本报告无中心“检验检测章”和骑缝章无效。  
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。  
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。  
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出，逾期恕不受理。  
Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。  
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律責任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。  
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。  
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(010) 51164723 51164718

传真 (Fax)：(010) 51164724

报告真伪查询 (Tel)：(010) 51164716

网址 (Web)： <http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail)： [dmte2007@163.com](mailto:dmte2007@163.com)

