



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW103

样品名称:	聚氨酯侧封玻璃丝棉質

Sample Name

委托单位: 建研(北京)结构工程有限公司

Client

检验类别:\_\_\_\_\_\_\_委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW103

第1页共2页

样品名称	聚氨酯侧封玻璃丝棉复合板	检验类别	委托检验			
委托单位	建研(北京)结构工程有限公司	商标	中捷			
生产单位	廊坊中捷新型建筑板材有限公司	等级				
生产日期		样品编号				
来样日期	2013年05月02日	规格型号	厚 100mm			
样品数量	1组4884888888888888888888888888888888888	样品状态	块状,外观完好			
检验依据	GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》					
检验项目	1. 燃烧性能					
	*经检验,送检样品的燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-1997 A 级的技术指标要求。*					
检验结论	CAN THE STATE OF T					
	签发日期: 2013 年 05 月 12 日 (检验测试章)					

备注: (1) 委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验;

(2) 工程名称: 建研科技股份有限公司。

批



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW103

第2页共2页

序号	松	<b></b>	☆项目 标准要求 (A級)		单项结论
		温升/℃	≤50		合格
燃烧性能 (芯材)	质量损失率/%	≤50	13.52	合格	
		持续燃烧时间/s	≤20	975	合格

备注: (此处空白)

### 说明

#### Notice

1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.

本报告无"批准、审核、编制"签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com

