



2012003084M

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC286

样品名称: 石墨聚苯板

Sample Name

受检单位: 北京海盛轻型保温材料厂

Client

检验类别:10-27-0-27-0-型式检验了0-27-0-27-0-2

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC286

第1页共3页

产品名称	る屋原業版とようところところ	检验类别	南北部中七年五十			
受检单位	北京海盛轻型保温材料厂	生产日期	2014年12月			
生产单位	北京海盛轻型保温材料厂	规格型号	1200mm×600mm×80mm			
抽样地点	企业成品库房 2000年	1年2年2				
抽样人	重明新了张楼下了450	等一级	18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1			
抽样日期	2015年03月17日	抽样数量	20块子只子			
样品状态	<b>新来,外观党好</b>	抽样基数	3000325255555			
抽样单位	建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》					
检验项目	1. 允许偏差 2. 导热系数 3. 表观密度 4. 尺寸稳定性 5. 弯曲变形 6. 水蒸气透过系数 7. 吸水率 8. 燃烧性能等级 9. 垂直于板面方向的抗拉强度					
检验结论	*依据标准 GB/T 10801.1-2002、JG 149-2003、GB 8624-2012 规定的 试验方法进行检验, 抽检样品的允许偏差、导热系数、表观密度、尺寸稳定性、弯曲变形、水蒸气透过系数、吸水率、燃烧性能等级、垂直于板面 方向的抗掉强度的检验结果符合标准 GB/T 29906-2013 中模塑板-033 级的 技术指标要求。*  签发日期: 2015 年 04 月 08 日 (检验测试章)					
MADE	THOM PHANTER	HPYADY	THE WALL PAINS			

备注: (此处空白)

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC286

第2页共3页

序号	检验项目		标准要求 (模塑板-033 级)	检验结果	单项结论
器	允许 偏差, mm	記書記	0.0-+1.5	70.0-11.0-2	2000
		STANGER STANGER	255		308800
		品等的		路戰路	经验证
招路		。·对角线差	#####################################	路路路	品餐品
路		模边乎直度	10 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		品格品
EG.		板面平整度		路路路	路
	导热系数, W/(m/K)		€0,033	0.033(平均温 度: 25.00℃)	50000000000000000000000000000000000000
1937	表观密度,kg/m³		18-22	3520	338835
F. 45.	及于稳定性,%		455€03554	\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	CHARGE CONTRACTOR
558	弯曲变形,mm		500 200 255	2222	258
6	水蒸气透过系数, ng/(Pa·m·s)			42642	2008 P
256	吸水率(体积分数),%			THE PROPERTY	14 CARD 9-15
8	燃烧性能等级		25381852	CLEAN CO.	30%
	垂直于板面方向的 抗拉强度,MPa		20.10	£2.13	2000年

备注:(1)水蒸气透过系数试验方法为干燥剂法,试样厚度为 25mm,温度:23°C,湿度:50%;

- (2) 允许偏差、导热系数、表观密度、尺寸稳定性、弯曲变形、水蒸气透过系数、吸水率试验依据标准 GB/T 10801.1-2002 规定的试验方法进行检验:
- (3) 燃烧性能等级试验依据标准 GB 8624-2012 规定的试验方法进行检验;
- (4) 垂直于板面方向的抗拉强度试验依据标准 JG 149-2003 规定的试验方法进行检验。

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心


China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC286

第3页共3页



备注:燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为 评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。