

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306BC179

| 样品名称: | 粉刷石膏 (面层) | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|--|--|
| Sample Name | | | | | | |
| 受检单位: Client | 北京华瑞万鑫装饰工程有限公司 | | | | | |
| 检验类别: Test Type | 抽样检验 | | | | | |

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306BC179

第1页共2页

| 7 ×10 3 (11 | 0.): <u>201306BC1/9</u> | TO THO | 第1页共2页 | | | |
|--------------------|---|----------|--|--|--|--|
| 产品名称 | 粉刷石膏 (面层) | 检验类别 | 抽样检验 | | | |
| 受检单位 | 北京华瑞万鑫装饰工程有限公司 | 生产日期 | 2013年06月20日 | | | |
| 生产单位 | 北京华瑞万鑫装饰工程有限公司 | 规格型号 | 200 | | | |
| 由样地点 | 公司仓库 | 商标 | 华瑞 | | | |
| 由样人 | 张嫚_陈嘉宇 | 等。级 | 就能 學 | | | |
| 由样日期 | 2013年06月30日 | 抽样数量 | 10kg | | | |
| 羊品状态 | 无结块粉状 | 抽样基数 | 5t 5 () | | | |
| 由样单位 | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 | | | | | |
| 金验依据 | JC/T 517-2004《粉刷石膏》 | | | | | |
| 企验项目 | 1. 凝结时间 2. 可操作时间 3. 保水率 4. 抗压强度 5. 抗折强度 6. 剪切粘结强度 7. 细度 | | | | | |
| ò验结 <mark>论</mark> | *经检验,抽检样品所检项目检验 粉刷石膏的技术指标要求。* | 签发日期: 20 | IC/T 517-2004 中面点 13 年 08 月 02 日 (检验测试章) | | | |
| 主. (此外应 | | THE THE | 40 | | | |

备注: (此处空白)

批准: 脚分 审核: 王奘八 编

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

制:

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201306BC179

| 201300BC117 | | | | 第 2 贝 共 2 页 | | |
|-------------|------------|-----------------|------------------|-------------|------|--|
| 序号 | 检验 | 佥项目 | 标准要求 (面层粉刷石膏) | 检验结果 | 单项结论 | |
| | 凝结时间 | 初凝/min | ≥60 | 220 | 合格 | |
| 明即 | 妈姐 | 终凝/h | <8 < | 7.5 | 合格 | |
| 2 | 可操作时间/min | | ≥30 | 120 | 合格 | |
| 3 | 保水率/% | | >90 | 93 | 合格 | |
| 4 | 抗压强度/MPa | | ≥6.0 | 6.6 | 合格 | |
| 5 | 抗折强度/MPa | | >3.0 | 3.4 | 合格 | |
| 6 | 剪切粘结强度/MPa | | ≥ 0.4 | 0.4 | 合格 | |
| 7 细度/% | 细度/% | 1.0mm 方孔 筛筛余 | 50000 | 0.55 | 合格 | |
| | | 0.2mm 方孔 筛筛余 | €40 | 33 | 合格 | |

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1:0.4。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024