

2012003084M

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC184

样品名称: 聚合物抗裂砂浆

Sample Name

受检单位: 北京正鸿泰达建材有限公司

Client

检验类别: 型式检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012903084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC184

第1页共2页

	经检验, 抽检样品所检项目的检验结果符合标准JG 149-2003 中排面胶浆的技术指标要求。 签发日期: 2015 年 04 月 12 日 (检验测试章)					
检验结论						
						检验项目
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》					
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	3434345			
抽样日期	2015年03月05日	抽样数量	10kg			
抽样人	主明新 张攀 中 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	等级				
抽样地点	企业成品库房	商一标。	THE STATES			
生产单位	北京正鴻泰达建材有限公司	规格型号	一种教育 55555			
受检单位	北京正鸿泰达建材有限公司	生产日期	2015年02月			
产品名称	聚合物抗裂砂浆	检验类别	型式检验工工			

批 准: (



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AC184

第2页共2页

原号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
路路	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
			≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板出	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
認		列冰融	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	
120	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	£\$3,0°G	F2:953	
	可操作时间心		4.0		

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。