

## 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201607AC114

DMTC

样品名称: 改性聚氨酯复合保温板

Sample Name

受检单位: 北京隆旺达新型保温建材有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201607AC114

第 1 页 共 3 页

产品名称	改性聚氨酯复合保温板	检验类别	抽样检验
受检单位	北京隆旺达新型保温建材有限公司	生产日期	——
生产单位	北京隆旺达新型保温建材有限公司	规格型号	芯材 1200 mm×600 mm×40 mm
抽样地点	企业成品库房	商 标	——
抽 样 人	孙士震 谷冰莹	等 级	A 级
抽样日期	2016 年 07 月 06 日	抽样数量	20 块
样品状态	复合夹芯材料	抽样基数	20m <sup>3</sup>
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	Q/FSLWD 0001-2016《聚氨酯复合板》 GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》 GB 50404-2007《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》		
检验项目	1. 燃烧性能      2. 垂直于板面方向的抗拉强度		
检验结论	<p>*经检验，抽检样品的燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-1997 中 A 级复合（夹芯）材料的技术指标要求；依据标准 GB 50404-2007 规定的试验方法进行检验，垂直于板面方向的抗拉强度的检验结果符合标准 Q/FSLWD 0001-2013 中复合板的技术指标要求。*</p> <p>签发日期：2016 年 09 月 12 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注：委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验。			

批 准:

审 核:

编 制:



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201607AC114

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	燃烧性能 [A 级 复合 (夹 芯) 材 料]	燃烧剩余长度最小值/mm	>200	448	合格
		燃烧剩余长度平均值/mm	≥350	510	合格
		平均烟气温度/℃	≤125	83	合格
		烟密度等级	≤15	9	合格
		热值/(MJ/kg)	≤4.2	3.4	合格
		热释放量/( MJ/m <sup>2</sup> )	≤16.8	13.3	合格
		烟气毒性浓度/( mg/L)	≥25	28	合格
2	垂直于板面方向的 抗拉强度/MPa (复合板)		≥0.10	0.11, 保温层破坏	合格
(以下空白)					
备注：(此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Centre of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心


China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201607AC114

第 3 页 共 3 页

样 品 名 称	改性聚氨酯复合保温板
试件说明	试样为复合夹芯板, 上下复合层为 7mm 厚水泥砂浆, 芯材是 40mm 厚聚氨酯板; 整体制品的面密度是 $32.35\text{kg/m}^2$ 。
(样品照片)	
	
备注: (此处空白)	

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



## 说 明 Notice

- 1、本报告无中心“检验测试章”和骑缝章无效。  
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。  
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。  
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出，逾期恕不受理。  
Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。  
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律責任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。  
The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网络底纹。  
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(010) 51164723 51164718

传真 (Fax)：(010) 51164724

网址 (Web)：<http://www.dmtc.org.cn/>

电子邮箱 (E-mail)：[dmtd2007@163.com](mailto:dmtd2007@163.com)

