



检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW125

样品名称: 耐水腻子粉

Sample Name

委托单位: 北京航天万源建筑工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW125

第1页共2页

检验结论	签发日期: 2015年05月20日				
	经检验,送检样品的初期干燥抗裂性(3h)、耐水性、粘结强度的检验结果符合标准JG/T 298-2010 中耐水型(N)的技术指标要求。				
检验项目	1. 初期干燥抗裂性(3h) 2. 耐水性	3. 粘结强度			
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用赋子》				
样品数量	Tokg Paragas	样品状态			
来样日期	2015年04月13日	规格型号			
生产日期		样品编号	002		
生产单位	北京金鸿鹄涂料科技发展有限公司	等。级			
委托单位	北京航天万源建筑工程有限公司	商品			
样品名称	神水脈半りますること	检验类别	委托检验 2		

批准:

审核: 14500

编制:

#

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW125

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 耐水型 (N)	检验结果	单项结论
題	初期干燥抗裂性(3h)	了" 未 聚然	是秦	
超		48h 无起泡、开梨 及明显掉粉	48h 无起泡、 开裂及掉粉	符合
	标准状态 粘结强度/MPa	>0.50	0.92	2000 P
	是大量	>0.30	0.56	合格合

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.42;

(2) pH 值=9.8。