



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW133

样品名称:

Sample Name

委托单位: 北京鴻励世业科技发展有限公司

Client

检验类别:1977年1750年委托检验了了1977年17

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW133

第1页共2页

with the second			ンシューシャー		
样品名称	林灰砂點。日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本	检验类别	委托检验		
委托单位	北京鴻励世业科技发展有限公司	商。标	鸿励世业		
生产单位	北京鸿励世业科技发展有限公司承德县分公司	等级	DP-HR-M5		
生产日期		样品编号			
来样日期	2014年08月08日	规格型号	无数型。25°5		
样品数量		样品状态	粉状,无结块		
检验依据	DB11/T 696-2009《干混砂浆应用技术规程》				
检验项目	1. 凝结时间 7.2. 强度 0.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5				
检验结论	*经检验,送检样品的凝结时间, DB11/T 696-2009 中 M5 普通抹灰砂浆的数 签发日期:	支术指标要求。 2014年 09	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
各注:《此处空旬》中华的中华的中华的中华的中华的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个					

批 准:

制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408AW133

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (M5普通 抹灰砂浆)	检验结果	单项结论
詔	凝结时间,h			52.55	路路
强度, 2 MPa		抗压强度	23,023	25.923	
	MPa	拉伸粘结强度	>0.20	0.27	

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。