



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW323



样品名称: 竖丝岩棉砂浆复合板

Sample Name

委托单位: 大城县华邦保温材料厂

Client

检验类别: 委托检验 经

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





150002283084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW323

第1页共2页

10000	10.7. 201703HW325	PARTA	カースハース				
样品名称	竖丝岩棉砂浆复合板	检验类别	委托检验				
委托单位	大城县华邦保温材料厂	商标					
生产单位	大城县华邦保温材料广	等级	A (A) Section				
生产日期		样品编号	样品编号				
来样日期	2017年03月14日	规格型号	1200mm×600mm×70mm				
样品数量	6块000000000000000000000000000000000000	样品状态	WAS TO THE STATE OF THE STATE O				
检验依据	GB/T 25975-2010《建筑外墙外保温用岩棉制品》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 11835-2007《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》						
检验项目	1. 导热系数 2. 憎水率 3. 燃烧性能等级 4. 密度						
检验结论	GB/T 25975-2010 的技术指标合标准 GB 8624-2012 中平	标要求;送检样品 板状建筑材料 A					

备注:(此处空白)

批准: (

核: 7

编制: 苏克

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201703AW323

第2页共2页

序号	13	格	 	标准要求	检验结果	单项结论
Pin		A THE RESERVE OF THE PARTY OF T	数(板,平均温度), [W/(m·K)]	≤0.040	0.040 (平均温 度 25.00℃)	合格
2	湖	類。	僧水率/%	≥98.0	98.4	合格
		燃烧	炉内温升、℃	€30		合格
3 材	性能等级	质量损失率,%	\$50	1011	合格	
	**	[A (A _i) 级]	持续燃烧时间,s			合格。
			总热值,(MJ/kg)	€2.0	0.3	合格
4		密度/ (kg/m³) [密度为 (101~160) kg/m³ 板]		101~160	120	合格

(以下空白)

备注:燃烧性能等级试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为 评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

说。明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if crased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Tachnic
 - The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱(E-mail): dmtc2007@163.com