



2012003084M



2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC364

样品名称: 界面剂

Sample Name

受检单位: 北京恒鑫腾达建筑材料中心

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC364

第 1 页 共 2 页

产品名称	界面剂	检验类别	抽样检验
受检单位	北京恒鑫腾达建筑材料中心	生产日期	2013 年 02 月
生产单位	北京恒鑫腾达建筑材料中心	规格型号	干粉型
抽样地点	企业成品库房	商 标	恒鑫
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	——
抽样日期	2013 年 03 月 29 日	抽样数量	20kg
样品状态	粉状, 无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	JC/T 907-2002 《混凝土界面处理剂》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (未处理, 14d、浸水处理)		
检验结论	<p>*经检验, 抽检样品的拉伸粘结强度 (未处理, 14d、浸水处理) 的检验结果符合标准 JC/T 907-2002 中 I 型的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2013 年 06 月 08 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AC364

第 2 页 共 2 页

序号				检验项目	标准要求 (I 型)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度 /MPa	未处 理	14d	≥ 0.6	0.7	合格	
		浸水处理		≥ 0.5	0.5	合格	
(以下空白)							
备注：配比：粉：水=4：1。							

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry