



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201710AW155

样品名称: 混凝土路面砖
Sample Name

委托单位: 三河市强伟建材有限公司
Client
检验类别: 委托检验
Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.), 201710AW155

第1页 #2页

足凝土路面砖	检验类别	委托检验					
		委托检验					
三河市强伟建材有限公司	商标						
三河市强伟建材有限公司	等 级	Cc40					
	样品编号						
017年10月25日	规格型号	100 mm×200 mm×60mm					
0块	样品状态	块状					
B 28635-2012《混凝土路面A	砖》						
1. 外观质量 2. 抗压强度							
·技术指标要求; 抗压强度的	检验结果符合标: * 签发日期	准 GB 28635-2012 中抗压剂					
空白) (检验测试量) (检验测试量) (检验测试量) (检验测试量) (检验测试量)							
)	*经检验,送检样品的外技术指标要求;抗压强度的等级 Cc40 的技术指标要求。	*经检验,送检样品的外观质量的检验结技术指标要求;抗压强度的检验结果符合标;等级 Cc40 的技术指标要求。* 签发日期					



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201710AW155

第2页共2页

序号		检验项目	标准要求		标准要求 检验结果		单项 结论	
1	铺装面粘皮或缺损的 最大投影尺寸/mm		≤5		无粘皮及缺损		符合	
		铺装面缺棱或掉角的 最大投影尺寸/mm	≤5		无缺棱及掉角		符合	
	质童 色差、 平整度	铺装面裂纹	不允许		无裂纹		符合	
		色差、杂色	不明显		不明显		符合	
		平整度/mm	≤2.0		2.0		合格	
		垂直度/mm	≤2.0		1.0		合格	
	抗压强度/MPa	平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	合格		
	(抗压强度等级 Cc40)		≥40.0	≥35.0	46.2	44.8		

(以下空白)

备注:(此处空白)



建筑材料工业技术监督研究中心



说 明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询(Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com



