

存档



2012003084M

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW013

CONCRETE

样品名称: 外墙柔性抗裂腻子

Sample Name

委托单位: 北京隆伟兴盛建筑材料有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW013

第 1 页 共 2 页

样品名称	外墙柔性抗裂腻子	检验类别	委托检验
委托单位	北京隆伟兴盛建筑材料有限公司	商 标	祥云
生产单位	北京隆伟兴盛建筑材料有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 04 月 02 日	规格型号	柔性 (R)
样品数量	20kg	样品状态	无结块粉状
检验依据	JG/T 157-2009 《建筑外墙用腻子》		
检验项目	1. 容器中状态    2. 施工性    3. 干燥时间 (表干)    4. 初期干燥抗裂性 5. 打磨性    6. 吸水量    7. 耐碱性 (48h)    8. 耐水性 (96h) 9. 粘结强度 (标准状态、冻融循环 5 次)    10. 腻子膜柔韧性 11. 动态抗开裂性 (基层裂缝)		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 157-2009 中 柔性 (R) 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2015 年 05 月 06 日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201504DW013

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (R 型)	检验结果	单项结论
1	容器中状态		无结块, 均匀	无结块, 均匀	符合
2	施工性		刮涂无障碍	刮涂无障碍	符合
3	干燥时间 (表干) /h		≤5	0.5	合格
4	初期干燥抗裂性 (6h)	单道施工厚度≤1.5mm 的产品	1mm, 无裂纹	1mm, 无裂纹	符合
5	打磨性		手工可打磨	手工可打磨	符合
6	吸水量/ (g/10min)		≤2.0	1.8	合格
7	耐碱性 (48h)		无异常	无异常	符合
8	耐水性 (96h)		无异常	无异常	符合
9	粘结强度 /MPa	标准状态	≥0.60	0.85	合格
		冻融循环 (5 次)	≥0.40	0.48	合格
10	腻子膜柔韧性		直径 50mm, 无裂纹	无裂纹	符合
11	动态抗开裂性 (基层裂缝)/mm		≥0.08, <0.3	0.15	合格
备注: 配比: 粉料: 水=1.0:0.30。					

