



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW178G1

到小厅后

样品名称:	高强度水泥辊压波形瓦
Sample Name	
委托单位: Client	北京盛元龙德建材有限公司
检验类别:	委托检验
Test Type	学 20 年27 年27 年27 年20 年27

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW178G1

第1页 共2页

			知1以六人				
样品名称	高强度水泥辊压波形瓦	检验类别	委托检验				
委托单位	北京盛元龙德建材有限公司	商标	九九红				
生产单位	北京盛元龙德建材有限公司	等级					
生产日期	是这种独立的	样品编号	Tare of the same o				
来样日期	2016年01月15日 —	规格型号	352mm×320mm				
样品数量	50 片	样品状态	块状, 外观完好				
检验依据	JC/T 746-2007《混凝土瓦》						
检验项目	1. 承载力 2. 抗渗性能 3. 吸水率 4. 抗冻性能						
检验结论	*经检验,送检样品的承载力的检验结果符合标准 JC/T 746-2007。 波形屋面瓦(d>20,b ₁ ≥300)的技术指标要求;抗渗性能、吸水率、 抗冻性能的检验结果符合标准 JC/T 746-2007 的技术指标要求。*						
		#II 2012	干混砂龙				
語等	金友口	期: 2016年	02月21日 测试章)				
41950	10-643-9-539-643-9-643-9		验测试中心一一一				

备注: 本报告是对 201601AW178 的更改, 本报告发出之日起,

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201601AW178G1

第2页 共2页

序号	检验项目 承载力/N [波形屋面瓦 (d>20, b ₁ ≥300)] 抗渗性能			标准要求	检验结果	单项 结论
1				≥1800	2700	合格
2				瓦的背面不得 出现水滴现象	瓦背面未出现 水滴现象	符合
3	吸水率/%			€10.0	8.2	合格
139537957997445795796796796	1.1 A.M		掉角 /mm	在瓦正表面的 角两边的破坏 尺寸均不得大 于8	无掉角	符合
		质量	瓦爪残缺	允许一爪有 缺,但小于爪 高的1/3	瓦爪无残缺	符合
			边筋残缺	边筋短缺、断 裂:不允许	无边筋残缺	符合
			擦边长度(在瓦正 表面上造成的破坏 宽度小于 5mm 者 不计)/mm	不得超过30	0	合格
			裂纹	不允许	无裂纹	符合
			分层	不允许	无分层	符合
			涂层	瓦表面涂层完好	瓦表而涂层完好	符合
		[波形	承載力/N 屋面瓦 (d>20, b ₁ ≥300)]	≥1800	2400	合格

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮編: 100024

说 明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。

The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.

本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): <u>dmtc2007@163.com</u>

