



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411DW014

样品名称: JS 防水涂料

Sample Name

委托单位: 威县双赢化工有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411DW014

第1页共2页

样品名称	JSI防水涂料	检验类别	委托检验			
委托单位	威县双赢化工有限公司	商标				
生产单位	威县双赢化工有限公司	等级				
生产日期	有能能認識	样品编号	707В			
来样日期	2014年11月25日	规格型号	™ 型			
样品数量	5kg 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	样品状态	粉料+液料			
检验依据	GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》					
检验项目	1. 固体含量 2. 拉伸强度 (无处理) 3. 断裂伸长率 (无处理) 4. 不透水性					
	经检验,送检样品的固体含量、拉伸强度(无处理)、断裂伸长率(无处理)、不透水性的检验结果符合标准 GB/T 23445-2009 中 II 型的技术指标要求。					
检验结论		超銀銀				
		THE SHOT HE	14年12月16日 检验测试章)			
备注:(此处	The state of the s	TO FILE STATES	格影測试查學人			

批

制:





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201411DW014

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论
路路	固体含量/%		≥70	77	合格
22	拉伸强度	无处理/MPa	\$1.8	1.9	合格
32	断裂伸长率	无处理/%	≥80	180	合格
弱	不透水性(0.3MPa, 30min)		不透水	不透水	符合

(以下空白)

备注: 配比: 粉:液=1.0:1.0。