



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC126

DMTC

样品名称: 憎水膨珠保温砂浆

Sample Name

受检单位: 北京红豫鲁科技有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC126

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|-------|--|------|-------------|
| 产品名称 | 憎水膨珠保温砂浆 | 检验类别 | 抽样检验 |
| 受检单位 | 北京红豫鲁科技有限公司 | 生产日期 | 2015 年 01 月 |
| 生产单位 | 北京红豫鲁科技有限公司 | 规格型号 | II 型 |
| 抽样地点 | 企业成品库房 | 商 标 | 红豫鲁 |
| 抽 样 人 | 王明轩 苏亮 | 等 级 | — |
| 抽样日期 | 2015 年 02 月 03 日 | 抽样数量 | 100kg |
| 样品状态 | 颗粒与干粉料的混合物, 无结块 | 抽样基数 | 5t |
| 抽样单位 | 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 | | |
| 检验依据 | GB/T 20473-2006 《建筑保温砂浆》 | | |
| 检验项目 | 1. 干密度 2. 抗压强度 3. 导热系数 | | |
| 检验结论 | <p>*经检验, 抽检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中 II 型的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2015 年 03 月 18 日 (检验测试章)</p> | | |
| 备注: | (此处空白) | | |

批 准:

审 核:

编 制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502AC126

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目 | 标准要求 (Ⅱ型) | 检验结果 | 单项结论 |
|----|--|--------------|-------|------|
| 1 | 干密度/(kg/m^3) | 301 ~ 400 | 320 | 合格 |
| 2 | 抗压强度/MPa | ≥ 0.40 | 0.51 | 合格 |
| 3 | 导热系数(平均温度: 25.00℃)/[$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$] | ≤ 0.085 | 0.081 | 合格 |

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水=1: 0.80。

