



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406DW107

可加加了

样品名称:	丙烯酸防水涂料
Sample Name	
委托单位: Client	北京天通顺达建筑工程有限公司
检验类别: Test Type	委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406DW107

第1页共2页

1 0 -10 2 (1	10.): 201+00D W 107	77.1	火 六 4 火		
样品名称	丙烯酸防水涂料	检验类别	委托检验		
委托单位	北京天通顺达建筑工程有限公司	商标	天通顺达		
生产单位	北京华正永泰科技发展有限公司	等级			
生产日期	经过程的	样品编号			
来样日期	2014年06月05日	规格型号	I型		
样品数量	5kg	样品状态	液体		
检验依据	JC/T 864-2008《聚合物乳液建筑防水涂料》				
检验项目	1. 拉伸强度 2. 断裂延伸率 3. 低温柔性 4. 不透水性				
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸强度、的检验结果符合标准 JC/T 864-2008 中	I 型的技术指标要	Control of the Contro		
中的中	证的证明的证明		验测试章)		

备注:(此处空白)

批准: 多加入市核: 7500 编制:

#

(1)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406DW107 第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
1	拉伸强度, MPa	≥1.0	1.0	合格
2	断裂延伸率,%	≥300	350	合格
3	低温柔性 (绕 Φ10mm 棒弯 180°)	-10℃, 无裂纹	-10℃, 无裂纹	符合
4	不透水性, (0.3MPa, 30min)	人 不透水	不透水	符合

(以下空白)

备注:(此处空白)