





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW130

样品名称:	水泥发泡保温板		
Sample Name			
委托单位: Client	大城县祥泰保温材料有限公司	H TO THE	
检验类别:	委托检验	Í	
Test Type	Hotito of the first of the first of the		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

(2012) 建材质脱认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW130

第1页共2页

样品名称	水泥发泡保温板	检验类别	委托检验			
委托单位	大城县祥泰保温材料有限公司	商标	話記記記			
生产单位	大城县祥泰保温材料有限公司	等 级	A级			
生产日期	語語語語語	样品编号				
来样日期	2013年05月07日	规格型号	(300×600×100) mm			
样品数量	1组	样品状态	块状,外观完好			
检验依据	JG/T 266-2011《泡沫混凝土》 GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》					
检验项目	1. 干密度 2. 导热系数 3. 强度 4. 吸水率 5. 燃烧性能					
检验结论	*经检验,送检样品的干密度、导热系数的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中干密度等级 A03 级的技术指标要求;强度的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中强度等级 C0.3 级的技术指标要求;吸水率的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中吸水率等级 W10 级的技术指标要求;燃烧性能的检验结果符合标准 GB 8624-1997 中 A 级的技术指标。* 签发日期: 2013 年 05 月 31 日 检验测试章)					

备注:委托方要求依据标准 GB 8624-1997 规定的试验方法进行检验。

批准:

殿

审核: 于英双

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201305AW130

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1	千密度/ (kg/m³)		≤300(A03級)	210	合格
2	导热系数/ [W/(m·k)]		≤0.08(A03级)	0.058 (平均温 度: 25.00℃)	合格
3	强度/MPa (强度等 级 C0.3 级)	每组平均值	≥ 0.30	0.40	合格
		单块最小值	≥ 0.225	0.300	合格
4	吸水率/% (吸水率等级 W10 级)		≤10	8.5	合格
5	燃烧性能 (A级)	温升/℃	≤50	3 3 3	合格
		质量损失率/%	≤50	10	合格
		持续燃烧时间/s	≤20	25000	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)



引